

Арт.№ 2130

Масло для древесно-полимерного композита

Для наружных работ

Данные о продукте

Описание	DUSBERG Масло для древесно-полимерного композита (ДПК) – специальное масло из высококачественных натуральных масел и смол для защиты и обновления террас, настилов, причалов и садовой мебели из ДПК. Предотвращает преждевременное потускнение цвета и старение поверхности. Проникает в структуру ДПК, защищает от воздействия УФ-лучей, осадков и загрязнений. При обновлении восстанавливает цвет ДПК до оригинального. Придает поверхности шелковистый блеск.
Назначение	Для защиты и обновления террас, настилов, причалов и садовой мебели из ДПК.
Состав	Термически обработанная смесь натуральных масел и канифоли, алифатические углеводороды, сиккативы без свинца и кобальта.
Цвет	Бесцветный
Степень блеска	Шелковистый блеск.
Тара	0,75 л, 2 л, 10 л.
Хранение	Хранить в недоступном для детей месте в плотно закрытой таре при температуре не ниже +5 °С, предохраняя от воздействия влаги, источников тепла и прямых солнечных лучей. Срок годности продукта в невскрытой таре – 5 лет с даты изготовления. Дату изготовления (месяц, год, номер партии) смотреть на таре. При длительном хранении продукта после использования, во избежание образования пленки на поверхности продукта, рекомендуется перелить краску в емкость меньшего объема и плотно закрыть крышкой.

Технические данные

Расход	Для нормально впитывающего основания 21 м ² /л в 1 слой и 12 м ² /л в 2 слоя.
Время высыхания	При нормальных условиях (t +20 °С и относительной влажности воздуха 55 %) поверхность сухая и готова к нанесению последующих слоев через 12-16 часов. Окончательную прочность поверхность приобретает через 7-10 дней.

Применение продукта

Условия использования	Не производить окраску при воздействии прямых солнечных лучей, температуре ниже +10 °С, риске дождя или ночных заморозков.
Разбавление	Продукт полностью готов к применению и не требует разбавления.

Применение	Поверхность должна быть сухой, прочной, очищенной от загрязнений, смолы, пыли и жира. Масло тщательно перемешать в течение 1-3 мин. и нанести на поверхность плотной кистью очень тонким равномерным слоем. Через 5-10 мин. невпитавшиеся излишки масла удалить сухой кистью или тканью. После высыхания при необходимости нанести второй слой аналогичным способом. Для обновления поверхности достаточно одного слоя масла. На открытых площадках обновление
------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

следует производить не реже одного раза в год. В зависимости от качества поверхности ДПК расход масла может отличаться от заявленного.

**Меры
предосторожности**

Беречь от огня!

Использовать защитные перчатки, одежду и средства защиты глаз. Обеспечить хорошую вентиляцию во время проведения работ и высыхания продукта. Пропитанная натуральными маслами ткань и шлифовальная пыль могут самовоспламениться из-за выделяемого при высыхании масел тепла, поэтому пропитанные маслом ткань, губки и малярный инструмент следует высушить в расправленном виде на негорючей поверхности или замочить в контейнере с водой, затем утилизировать. Всегда производите пробный выкрас!

Произведено в соответствии с ТУ20.30.22-002-44002945-2022.