

LINNIMAX Marmorino Effekt (ЛИННИМАКС Марморино Эффект)



Защитно-отделочная штукатурка для декоративного оформления интерьера. Создает покрытие с эффектом минеральной поверхности.

Описание продукта

Область применения	Штукатурка для создания гладких, мелко- и среднефактурных, рельефных покрытий с эффектом природных и современных минеральных поверхностей, например натурального камня и горных пород, цемента, бетона, травертина, известняка, песчаника, туфа и пр. Рекомендован для применения в учреждениях здравоохранения, детских и дошкольных учреждениях, офисных зданиях, ресторанах, холлах, на пищевых и производственных предприятиях, в жилых и хозяйственных помещениях и т.д.	
Свойства	<ul style="list-style-type: none"> ■ Отлично уплотняется и прекрасно полируется ■ Легко наносится и структурируется ■ Позволяет реализовать мелкозернистые, среднезернистые и рельефные техники исполнения ■ Сочетается с другими декоративными материалами LINNIMAX 	
Состав	Дисперсия акрилового сополимера, вода, минеральные наполнители и аддитивы. Данный продукт содержит менее 30 г/л летучих органических соединений (ЛОС).	
Срок годности / гарантийный срок	24 месяца с даты производства	
Хранение	В упакованном виде в закрытых складских помещениях, в прохладном месте, но не ниже +5°C.	
Упаковка	База для системы колеровки LINNIMAX: 7 кг, 14 кг Плотность: LINNIMAX Marmorino Effekt II ок. 1,73 г/см ³ , LINNIMAX Marmorino Effekt V ок. 1,73 г/см ³	
Технические параметры	Степень блеска	матовая, шелковисто-матовая (в зависимости от техники нанесения)
	Максимальная величина зерна, мм	Marmorino Effekt II: 0,2 мм Marmorino Effekt V: 0,5 мм
Цвет, колеровка	Материал поставляется в белом виде и может применяться без колерования. Продукт предназначен для компьютерной колеровки в системе LINNIMAX. Чтобы исключить возможную ошибку при колеровке, перед применением необходимо проверить точность цветового тона. На соприкасающиеся поверхности необходимо наносить материал из одной партии.	

Применение

Подходящие подложки: Минеральные штукатурки, шпатлевки, панели, гипсокартон, дисперсионные матовые краски, бетон. Новые известково-цементные штукатурки обрабатывать только через 2-4 недели. Подложки должны быть чистыми, сухими, без разделяющих веществ, снижающих адгезию.

Подготовка подложки

Порядок подбора грунтовочных материалов и подготовительной обработки		
Тип обрабатываемой поверхности	Материал	Примечания
Сильно впитывающие или пылящие подложки, а также гипсовые шпатлевки	LINNIMAX Tiefgrund	Возможные методы грунтования: кистью – втирать материал в подложку до полного насыщения. Он должен весь проникнуть в подложку, чтобы «не остеклить» покрытие. Для сильно впитывающих подложек используйте метод "мокрое по мокрому".
Цементно-известковая и цементная штукатурка / шпатлевка	LINNIMAX Tiefgrund, LINNIMAX Konzentrat Grund	Стабильная штукатурка с нормальной и равномерной впитывающей способностью не требует предварительной обработки. Грунтованию подлежат пористые, сильно и/или неравномерно впитывающие, а также мелящие поверхности. Новые цемент- и известь содержащие основания не окрашивать ранее 2-х недель после завершения штукатурных работ. При пониженной температуре и повышенной влажности технологический перерыв следует увеличивать.
Гипсовая и гипсово-известковая штукатурка / шпатлевка	LINNIMAX Tiefgrund	Спеченные поверхности должны быть отшлифованы, а шлифовальная пыль удалена.
Полимерная (дисперсионная) штукатурка	не требуется	
Полимерная (дисперсионная) шпатлевка	LINNIMAX Tiefgrund, LINNIMAX Konzentrat Grund	
Бетон	LINNIMAX Tiefgrund	Новые, чистые, слабо и равномерно впитывающие поверхности могут окрашиваться без грунтовки.

Стабильные лакокрасочные покрытия	не требуется	Матовые, слабо впитывающие основания окрашивать без предварительной подготовки. Глянцевые поверхности и эмалевые покрытия должны быть зашлифованы до матового состояния. При необходимости шпатлевания поверхности следует выполнять предварительную обработку основания усиливающим сцепление пигментированным грунтовочным составом LINNISILAN Putzgrund 620.
Старые лакокрасочные и штукатурные покрытия с плохой несущей способностью	LINNIMAX Tiefgrund, LINNIMAX Konzentrat Grund	Удалить нестабильные фрагменты старых окрасочных и эмалевых покрытий, штукатурки без несущей способности. Загрунтовать впитывающие участки поверхности проникающими и укрепляющими составами до насыщения. Слабо впитывающие участки поверхности следует грунтовать усиливающей сцепление пигментированной грунтовкой LINNISILAN Putzgrund 620 последующим штукатуркой и/или шпатлеванием ремонтируемых участков.
Гипсокартонные плиты	LINNIMAX Tiefgrund, LINNIMAX Konzentrat Grund	Зашпатлевать в 1-2 слоя пригодными шпаклёвочными составами, например, LINNISILAN Akkord-Spachtel Airless, зашлифовать поверхность и загрунтовать проникающими и укрепляющими составами до насыщения.
Облицовочная кладка из силикатного или керамического кирпича	не требуется	
Покрытия, выполненные клеевой краской либо побелкой	LINNIMAX Tiefgrund	Тщательно смыть остатки старой краски до основания и просушить поверхность. Загрунтовать.
Неокрашенные грубоволокнистые, рельефные или тиснёные бумажные обои	не требуется	
Поверхности с плесенью	LINNIMAX FungiStop Grund	Предварительная механическая и влажная чистка и обработка очагов биопоражений дезинфицирующими составами. Рекомендуемая грунтовка применима только на способных впитывать влагу поверхностях.
Поверхности с никотиновыми, водными пятнами и пятнами копоти и жира	не требуется	Никотиновые загрязнения, а также пятна копоти и жира смыть водой с добавлением растворяющих жир бытовых чистящих средств и оставить до полного высыхания. Высохшие водяные пятна почистить сухой щёткой. Нанести изолирующий грунтовочный слой, например водно-дисперсионным матовым эмалевым покрытием с высокой кроющей способностью. Далее окрашивать изолирующее покрытие без дополнительного грунтования.
Поверхности с дефектами (трещинами, раковинами и т. п.)	см. соответствующее основание в таблице	После предварительной грунтовочной подготовки отремонтировать малые повреждения поверхности шпатлевкой LINNISILAN Akkord-Spachtel Airless в соответствии с технической информацией данного продукта.

Метод нанесения

Шпателем, кельмой.

Структура покрытия

Предварительно необходимо загрунтовать подложку пигментированной грунтовкой с кварцевым наполнителем, например LINNIMAX Putzgrund 620 (ЛИННИМАКС Путцгрунт 620). LINNIMAX Marmorino Effekt (ЛИННИМАКС Марморино Эффект) наносится в один или несколько слоев в зависимости от выбранной техники и требуемого декоративного эффекта. Уплотнение и полировка поверхности выполняется металлической венецианской кельмой. Полирование материала приводит к глянцеванию поверхности. Для достижения индивидуального эффекта может сочетаться с другими декоративными материалами LINNIMAX. Для придания покрытию дополнительной стойкости к нагрузкам и мытью рекомендуется нанести защитный слой воска или лазури, например LINNIMAX Lasur Effekt (ЛИННИМАКС Лазурь Эффект). Применение защитных материалов на поверхности LINNIMAX Marmorino Effekt (ЛИННИМАКС Марморино Эффект) может привести к изменению степени блеска покрытия.

Расход

Ок. 0,9-1,0 кг/м² (для Marmorino Effekt II) и 1,2-1,3 кг/м² (для Marmorino Effekt V) на один слой для гладких техник. Точный расход определяется пробным нанесением.

Условия применения

Не использовать материал, когда температура окружающей среды, подложки или самого материала и ниже +10°C или выше +30°C.

Сушка/время сушки

При температуре + 20 °C и относительной влажности воздуха 65 % второй слой можно наносить через 8-12 часов. При более низкой температуре, а также при более высокой влажности воздуха продолжительность сушки возрастает. При более высокой температуре и меньшей влажности воздуха это время сокращается. Следует не допускать резкого высыхания поверхности.

Чистка инструментов

После применения промыть водой с мылом.

Замечание

Вследствие механического воздействия (трение, очистка) возможно изменение блеска покрытия, что не является дефектом. Изменение блеска покрытия не сказывается на прочностных характеристиках готового покрытия.

Для придания покрытию дополнительной стойкости к нагрузкам и мытью рекомендуется нанести защитный слой воска или лазури, например LINNIMAX Lasur Effekt (ЛИННИМАКС Лазурь Эффект). Применение защитных материалов на поверхности LINNIMAX Marmorino Effekt (ЛИННИМАКС Марморино Эффект) может привести к изменению степени блеска покрытия.

Дополнительная информация

Описание опасности / Меры предосторожности

Хранить в местах недоступных для детей. Работы производить при достаточной вентиляции. Не допускать попадания в канализацию, почву, водоем. При контакте с кожей или глазами тщательно промыть их водой. При нанесении распылением избегать вдыхания паров и аэрозоля. Обладает раздражающим действием на слизистые оболочки дыхательных путей и кожу. Вредно при проглатывании и вдыхании паров. При попадании на кожу у лиц с повышенной индивидуальной чувствительностью возможна аллергическая реакция. Материал пожаровзрывобезопасен вследствие отсутствия в его составе органических растворителей.

Утилизация

Во вторичную переработку сдавать только пустую тару. Жидкие остатки материала могут быть утилизированы как отходы красок на водной основе, высохшие остатки материала могут быть утилизированы как высохшие краски или как бытовой мусор.



Техническая
консультация

В рамках данной технической информации невозможно дать рекомендации по обработке всех подложек, встречающихся на практике. Если требуется обработать подложки, не указанные в данной Технической информации, то следует обратиться к нам или к нашим техническим сотрудникам в представительстве. Мы с удовольствием предоставим Вам подробную консультацию, связанную с конкретным объектом.

Контакты

Тел.: +7 495 660 08 49
Факс: +7 495 6455799
е-mail: info@linnimax.ru

Производитель

Иностранное унитарное предприятие "Диском", ВУ-224004, Республика Беларусь, Брестская обл., Брестский р-н, Тельминский с/с, 4В АПК в районе Аэропорта «Брест», тел.: +375 162 55 97 17, Internet: www.caparol.by, E-Mail: info@caparol.by

Техническая информация

15.02.2024

Эта техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и конкретных объектных условий. Данная техническая информация утрачивает силу при выходе в свет ее новой редакции.

ООО "ЛИННИМАКС РУС", Москва, ул. Авангардная, д. 3, пом.2, оф. 304, RU-125493. Тел. 8 (800) 600-58-34 Internet: www.linnimax.ru, E-Mail: info@linnimax.ru

Иностранное унитарное предприятие "Диском", ВУ-224004, Республика Беларусь, Брестская обл., Брестский р-н, Тельминский с/с, 4В АПК в районе Аэропорта «Брест», тел.: +375 162 55 97 17, Internet: www.caparol.by, E-Mail: info@caparol.by